KROLL & ZILLER	**Dichtungsdatenblatt für G-ST-Dichtungen**	Nr.: Revision Seite 1 von 1

Hersteller: Hersteller-Typen: Hersteller-Kennzeichnungs-Code: Artikel-Nr.: Werkstoff-Kurzbezeichnung / Bezugsnorm:	Kroll & Ziller GmbH & Co.KG G-ST, G-ST-P/S, G-ST-P/K NBR-EL		
Abmessungsbereich (mm):			
Merkmale	**Einheit**	**Prüfnorm**	**Mindestwert**
Dichte	g/cm³	DIN 53479	1,20 +/- 0,02
Härte	Shore A	DIN 53505	80 +/- 5
Druckverformungsrest (24 h / 72 °C)	%	DIN 53517 T1+2	< 20
Zulässige Lagerzeit	In Jahren	DIN 7716	
Angaben zur Beständigkeit			
Maximale Betriebstemperatur	°C		-25…+70
Maximale Betriebstemperatur für ASTM-Öl Nr. 3	°C		
Maximale Betriebstemperatur für Wasserdampf / Wasser	°C		
Medienbeständigkeit	---	DIN 28090-3	
Langzeitverhalten Grenzwerte bezüglich der Änderung von Abdicht- und Verformungseigenschaften			**Abhängig von den jeweiligen Anwendungs-anforderungen**
Anteil der Verunreinigung			
wasserlösliches Chlorid	ppm	DIN ISO 10304	
Angaben zur Berechnung			
Merkmale	**Type**	**Prüfnorm**	**Abmessung**
Berechnungsverfahren	1)	Herstellervorschrift	verpresste Dichtfläche

1) Type und Abmessung gemäß Bestellung