

novapress[®] BASIC

Werkstoffprofil:

- Universeller Dichtungswerkstoff bei Standardanwendungen für flüssige und gasförmige Medien

Typische Einsatzgebiete:

- Sanitärtechnik (Gas- und Wasserversorgung)
- Rohrleitungs-, Anlagen- und Maschinenbau

Lieferdaten:

- Formate in mm: 1000x1500 / 1500x1500 / 3000x1500
- Dicken in mm: 0,30 / 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 3,00 / 4,00
- Sonderformate auf Anfrage
- Weitere Materialdicken auf Anfrage

Allgemeine Angaben	Bindemittel:	NBR		
	Zulassungen:	DVGW / SVGW / HTB / KTW / VP-401 / WRAS / W270 / GL		
	Antihaftbeschichtung:	serienmäßig einseitig Antihaftbeschichtung		
	Kennfarbe:	beidseitig orange		
	Format- und Dickentoleranzen:	nach DIN 28 091-1		
Physikalische Kennwerte (Probendicke 2,00 mm)	Kennwert	Prüfnorm	Einheit	Wert *
	Dichte		DIN 28 090-2	[g/cm ³]
Zugfestigkeit	längs	DIN 52 910	[N/mm ²]	14
	quer		[N/mm ²]	6
Druckstandfestigkeit $\sigma_{dE/16}$	175 °C	DIN 52 913	[N/mm ²]	28
	300 °C		[N/mm ²]	18
Zusammendrückung		ASTM F 36 J	[%]	6
Rückfederung		ASTM F 36 J	[%]	55
Kaltstauchwert ϵ_{KSW}		DIN 28 090-2	[%]	8,0
Kaltrückverformungswert ϵ_{KRW}		DIN 28 090-2	[%]	3,0
Warmsetzwert $\epsilon_{WSW/200}$		DIN 28 090-2	[%]	22,0
Warmrückverformungswert $\epsilon_{WRW/200}$		DIN 28 090-2	[%]	2,0
Rückverformungswert R		DIN 28 090-2	[mm]	0,040
Spezifische Leckrate		DIN 3535-6	[mg/(m·s)]	≤ 0,100
Spezifische Leckrate $\lambda_{2,0}$		DIN 28 090-2	[mg/(m·s)]	0,100
Medienbeständigkeit	ASTM IRM903	ASTM F 146		
		5h/150 °C		
	Änderung Gewicht		[%]	7
	Änderung Dicke		[%]	2
ASTM Fuel B		5h/23 °C		
	Änderung Gewicht		[%]	9
	Änderung Dicke		[%]	5
Chloridgehalt (wasserlöslich)		FZT PV-001-133	[ppm]	≤ 150

* = Modalwert (Typischer Wert)

Ausgabe: 07.10

Änderungsstand: 18

vorherige Ausgaben sind ungültig

Die genannten techn. Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen ermittelt. Bei der Vielzahl mögl. Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Produktänderungen, die dem techn. Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.